

2014年4月17日

## 統一球 検査結果についてのご報告

本日、一般財団法人・日本車両検査協会にて一般社団法人・日本野球機構（NPB）の立会いのもと行いました反発係数測定の結果をご報告します。

今回の測定は、硬さの異なる5つのグループに分けて実施しました。

### 【測定結果】

サンプル名	計測個数	反発係数
A	6	0.419
A	12	0.419
A	12	0.419
B	6	0.422
C	6	0.421
D	6	0.422
L	12	0.409
L	12	0.406

※Lが最も柔らかく、A、B、C、Dの順に硬くなります。

※最も数が多いグループ（A）は、試験回数を多く実施しました。

※最も軟らかいグループ（L）は、下限値を確認するために実施しました。

### 【今後の予定】

本日の結果を NPB へ最終報告しました。今後の納品スケジュールは NPB と速やかに協議をしていきます。

（報道関係者のお問合せ先）

東京広報課 澤井・木水 TEL:03-3233-7037

大阪広報課 薬師寺・福永 TEL:06-6614-8373